

100%植物由来エステル油

植物由来の脂肪酸とアルコールからつくられるカーボンニュートラルなエステル

パーム油・パーム核油などから得られる脂肪酸とアルコールを使用した100%植物由来のエステル油を開発しました。

幅広い粘度帯をカバーするカーボンニュートラルなエステル油で、お客さまの製品の環境価値向上に貢献します。



サンプル名	動粘度(mm ² /s)		粘度指数	流動点(°C)	引火点(°C)
	40°C	100°C			
SR913	3.22	1.33	-	-17.5	154
SR914	4.22	1.63	-	0	174
SR915	5.50	1.97	175	7.5	196
SR916	6.40	1.99	98	<-60.0	208
SR905	7.43	2.29	124	-52.5	216
SR907	9.05	2.65	130	-45.0	226
SR910	10.68	2.94	132	-30.0	230
SR756	11.08	3.08	145	-37.5	238
SR911	12.45	3.34	147	-12.5	238
SR908	13.22	3.52	154	-27.5	234
SR912	14.60	3.79	158	-5.0	238
SR909	15.78	4.06	167	-15.0	246

ご要望に沿ったエステル設計が可能ですので、お問い合わせ下さい。